

Grabo Smart-Fit spordiparketisüsteemi paigaldus- ja puhastusjuhend

Graboplast Floor Covering Manufactures Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út. 16/b. Telefon: (+36) 96 506 100
www.graboplast.com



Grabo Smart-Fit on pindelastne spordiparketi süsteem, mis sobib kasutamiseks tantsusaalidesse, fitnessi stuudiod, spordisaalidesse

1. ETTEVALMISTUS

- Ruumid, kuhu parkett pannakse, peavad olema tühjad, puhtad ja tolmuvabad.
- Aluspõranda niiskusesisaldus peab olema <1,8 CM% betoon- ja tsemendist aluspõrandate puhul ja <0,3 CM% anhüriidist aluspõrandate puhul.
- Aluspõrand peab olema tasandatud, kuiv, tasane, puhas ja kindel.
- Aluspõranda lubatud tasasuse tolerants max. 2 mm/m.
- Tasandussegu tuleb kasutada astmelisuse ja lubatud tolerantsist suuremate pinna ebatasasuste kõrvaldamiseks
- Küttesõlmed ja muud sarnased seadmed tuleb enne parketi paigaldamist monteerida ja katsetada.
- Uksed ja aknad peavad hästi sulguma ja olema soojusisolatsiooniga.
- Paigaldamise ja kasutamise ajal tuleb tagada ruumi kliima, mille suhteline õhuniiskus on vahemikus 40–60%. Paigaldamise ja kasutamise ajal peab temperatuur olema vähemalt 15 C°.
- Kui aluspõranda niiskusesisaldus on kõrgem kui 1,8 CM%, kuid alla 5 CM%, kasutame alati Grabo Vaporex niiskuskindlat aluspõrandat.
- Tootja ei võta vastu ebaõigetest asjaoludest tuleneva kahju hüvitamise nõudeid.

2. PAIGALDUS

2.1. ÜLDINE

- Spordiparkett on soovitatav paigaldada peamise valgusallikaga pikisuunas ja risti aluskattega

3. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Veenduge, et parkett puutuks kasutamise ajal kokku võimalikult väheste lisasaastetega. Kasutage uste all põrandamatti, et vältida peenete liivaterade sattumist parketi pinnale kuna need kahjustavad laki pinda

Parketi hea väljanägemise eesmärgil on soovitatav regulaarne igapäevane puhastamine ja perioodiline märgpuhastus kas käsitsi või mehaaniliselt, olenevalt kasutuse intensiivsusest.

1. Igapäevane kuivpuhastus

Eemaldage tahked saasteained harja ja sünteetilisest või mikrokiududest valmistatud laia mopi või tolmumejaga.

2. Niiske igapäevane puhastus

Seda saab teha käsitsi, kasutades kahe ämbri meetodit ja puuvillast või mikrokiust moppi või ühe kettaga puhastusmasinat. Kasutage kettapuhastusmasina jaoks valget padjakest.

Kasutage ainult väga kergelt niisket moppi või väga kergelt niisket padjakest. Ärge kunagi jätke vett pinnale!

Ärge kunagi kasutage intensiivset märgpuhastust, sest muidu võib parketisüsteem kahjustuda, pind võib paisuda, tekkida veeplekid ja pind võib kuivamisel kokku tõmbuda, tekitades laudade vahele tühimikud.

Märgpuhastuse sagedus sõltub kasutamise intensiivsusest ja saasteainetest.

Soovitatavad puhastusvahendid:

Puitpõranda puhastusvahend /: dr.Schutz
Lahjendus: 1:200

Bona Sportive Cleaner / BONA
Lahjendus: 1:200

Plekkide, jalatsijalgede ja kleepunud saaste eemaldamine:

Elatex / dr. Schutz
Pihustage Elatex valgele lapile ja eemaldage plekk ettevaatlikult, seejärel puhastage pind Wood Floor Cleaneriga ja pühkige pind puhtaks..

Bona Sportive Cleaner Plus / BONA lahus:
1 kork 100 ml vee kohta

Kastke valge lapp lahjendatud lahusesse, väänake lapp hästi välja nii, et lapp jääks vaid kergelt niiske

- Kitsastesse kohtadesse paigaldage sportparkett paralleelselt pikkusega.
- Mõõtkte ruum enne paigaldamise alustamist. Võtke arvesse põranda perimeetri dilatatsioonivahe nõuet.
- Viimase rea plaadi laius ei tohi olla väiksem kui 10 cm. Kui see jääb väiksem, siis reguleerige esimese paigaldatava rea laiust.
- Niiskuskindel membraan Grabo Vaporex tuleb asetada nii, et muster jääb allapoole, rullida lahti ja asetada servast servani ning seejärel paani vahed kleepida polümeerse kleelindiga. Seina äärde tuleb servad üles keerata min.3-5 cm. PE-teipi tuleb kasutada ka liitekohtades.
- Iga parketiplaati tuleb kontrollida, et veenduda, et kvaliteet on vastuvõetav. Pärast paigaldamist ei võeta vastu pretensioone pinnadefektide kohta.

2.2. UJUVA PAIGALDUS

- Mõõtkte ruumi täpne suurus ja arvutage ridade arv, võttes arvesse dilatatsioonivahe suurust. Olenevalt tulemusest tuleb paigaldust alustada täis- või lõikeplaadist.
- Jätke kogu perimeetri ümber avatud paisumispiilu.
- Paisumisvahe suurus peab vastama saali suurusele, alla 100 m2 1-1,5 cm, vahemikus 100 kuni 500 m2 2-2,5 cm vajalik dilatatsioonivahe.
- Jätke laienemisvahe ka torude, treppide, sammaste, ukseraamide ja lävede juures.
- Alusta nurgast nii, et soone pool jääb ruumi poole väljapoole. Õige paisumispiilu tuleb kontrollida pärast kolme esimese rea paigaldamist.
- Järgmine laud asetatakse nurga all (umbes 30°), asetage see plank õrnalt ja tihedalt esimese lühema otsa külge.

eemaldage plekk Bona Sportive Cleaneriga, seejärel pühkige lakitud parkett puhta niiske lapiga üle. Kuivatage

4. Heliisolatsioon

Aluspõrandale saab paigaldada heliisolatsioonimaterjali Vaporex 40, et suurendada süsteemi heliisolatsiooniomadust.

5. Mängujoonte joonimine – Grabo Color

See on kahekomponentne polüuretaanvärv mängujoonte värvimiseks, et tähistada ja eristada spordiväljaku erinevaid osi. Saadaval kollase, sinise, punase, valge ja musta värviga.

6. Põrandaküte

Põrandaküttele paigaldamisel mõned olulised tähelepanekud. Maksimaalne lubatud temperatuur aluspõrandal on 27 °C.

Põrandakütte peale saab paigaldada ainult tamme puitparketi. Järgige süsteemi tarnija antud kütte reguleerimise soovitusi.

- Pöörake paneel ühe liigutusega alla. Allavoltimise ajal veenduge, et paneelid oleksid tihedalt üksteise vastu. Seejärel vajutage või koputage kergelt just paigaldatud lühikesele otsale. 5G paigaldus tagab paigalduse nähtava ja kuuldava lukustusfunktsiooniga. Paneeli allavoldimisel surutakse painduv plastkeel supelseoode. Kui paneel jõuab lõppasendisse, klõpsab lukustuskeel välja kiilusooode, kostab klõpsatust ja lukustab toote vertikaalselt.
- Esimese rea lõpus asetage seina äärde laiendusklots ja mõõtkte viimase plangu pikkus, et see sobiks. Lõika tikksaega – lehtpuu alla keeratud.
- Alustage teist rida esimesest reast järele jäänud lõigatud lauaga, mis peab olema vähemalt 50 cm pikk.
- Jätke teise ja järgmise rea paigaldamist. Minimaalne kaugus paralleelsete ridade laudade lühikeste otste vahel ei tohi olla väiksem kui ca 400 mm.
- Viimane rida: Kui sein (miinus laienemisvahe) ja viimase rea vaheline kaugus on vahemikus 10-19 cm, asetage sel juhul tugielement avasse ja liimige lõigatud parkett tugielementi pinnale PVA liimiga. (D3)
- Kui sein (miinus laienemisvahe) ja viimase rea vaheline kaugus on alla 10 cm, tuleks sel juhul lõigata ka esimese rea elemendid, et täita nõuet, et viimase tooriku laius peaks olema suurem. või võrdne 10 cm. Asetage tugielement pilusse ja liimige lõigatud parketielement tugielementi pinnale PVA-liimiga (D3)
Torustiku ava peab olema avar, et saaks vabalt liikuda. Avad peavad olema kaetud torukraedega.
- Põrandaliistud tuleb kinnitada seintele. Kasutage ventileeritavaid põrandaliiste

