

# SMART

## WOOD - TOOTELEHT 2024

TEHNILISED ANDMED (EN 14354)		11 mm
Reaktsioon tulele	EN 13501	Cfl-s1
Formaldehüüdi emissioon	EN 14342	E1
Brinelli kõvadus (keskmine väärtus) Tamm	(BHN) EN1534	4,2
Heli vähendamise kaalutud indeks $\Delta L_w$ in dB Tarkett aluspapp $\Delta L_w$ in dB 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	$\geq 17$ $\geq 17$
Soojusisolatsiooni väärtus (RT m2 K/W) ainult parketi plaat koos Tarkett aluspapiga koos 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,071 0,091 0,111
Soojusjuhtivus (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,15
Konstruktsioon: okaspuu spoon, HDF südamik, alus vineer		3-kihiline

PAIGALDAMINE	
Paigaldusmeetod	2-lock (5G-lukk)
Paigaldusjuhend	Laadige alla aadressilt <a href="http://www.tarkett.com">www.tarkett.com</a> . Või võtke ühendust oma tarnijaga
Põrandaküttele sobilik Põrandapinna maksimaalne temperatuur 27°C isereguleeruva põrandaküttesüsteemiga	Jah
Start & Stop: lühemad laudade pikkused sisalduvad u. 1 pakk 15 m2 kohta	

SOOVITATAVAD TARVIKUD	
Paigaldus	Tarkofoam II / Tarkoflex II / Tarkett aluspapp/ Polüetüleenfoolium Paigalduskomplekt
Viimistlus	Liistud Üleminekuliistud Torukatted
Puhastus & hooldus	Tarkoclean lakitud põrandatele Refresher flakitud põrandatele
Vaadake rohkem alternatiive ja täielikku tarvikute valikut @ <a href="http://www.tarkett.com">www.tarkett.com</a>	

HOOLDUS
Tarketti puitpõrandatel on Tarketti pinnatöötlus ja seega hea kaitse normaalse kulumise, hõõrdumise, kriimustuste ja plekkide eest. Mõned põrandad vajavad eluea pikendamiseks sagedamini hooldust. Üldjuhul on need tooted heledad põrandad ja kõvavahaga õlitatud põrandad, eriti harjatud pinna ja/või esiletõstetud detailidega. Palun lugege alati veebisaitidel saadaolevaid hooldusjuhendeid.
Vaadake hooldusjuhiseid @ <a href="http://www.tarkett.com">www.tarkett.com</a>

TOOTEANDMED	Materjali kood	Mõõdud P x L x P (mm)	Muster	Pinnaviimistlus	Pinnatöötlus	Faas	Iseloomustus	Ladina nimi	DoP no.	Pealiskihit (mm)	Laudu/pakis	m2/pakis	m2/alusel	kaal/m2 (kg)
Smart Tamm White Plank XT	41032002	2 200 x 190 x 11	1-lipiline	Matt Lakk	Harjatud	2 küljes minifaas	Ekspressiivne	1	0190-0135	1,5	6	2,51	87,85	9,0
Smart Tamm White Plank	41033001	2 000 x 162 x 11	1-lipiline	Matt Lakk	Harjatud	2 küljes minifaas	Ekspressiivne	1	0190-0135	1,5	6	1,94	69,84	9,0
Smart Tamm White TreS	41031002	2 281 x 194 x 11	3-lipiline	Matt Lakk	Harjatud	-	Ekspressiivne	1	0190-0135	1,5	6	2,66	93,10	9,0
Smart Tamm Plank XT	41032001	2 200 x 190 x 11	1-lipiline	Matt Lakk	Harjatud	2 küljes minifaas	Ekspressiivne	1	0190-0135	1,5	6	2,51	87,85	9,0
Smart Tamm TreS	41031001	2 281 x 194 x 11	3-lipiline	Matt Lakk	Harjatud	-	Ekspressiivne	1	0190-0135	1,5	6	2,66	93,10	9,0
Smart Tamm Light Brown Plank XT	41032003	2 200 x 190 x 11	1-lipiline	Matt Lakk	Harjatud	2 küljes minifaas	Ekspressiivne	1	0190-0135	1,5	6	2,51	87,85	9,0

Materjali olemuse tõttu on selles tabelis toodud tüüpilised väärtused.

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



2-LOCK



Matt  
Lacquer



83%  
RENEWABLE  
RESOURCES



M1  
EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS



Tarkett

**Tarkett**

# SMART TAMM WHITE PLANK XT - 41032002



Smart toodetel on kõik loomulikud struktuuri- ja värvivariatsioonid heledast tumedani ning need võivad piiranguteta sisaldada maltspuitu ja oksa. Oksad ja praod täidetakse sageli või osaliselt tumeda pahtliga. Võib leida ka pisikesi pragusid ja auke ilma pahtlita. Okste ja maltspuidu osakaal on partiide lõikes erinev. Võimalikest variatsioonidest üldmulje saamiseks vaadake ka teiste Smart-toodete pilte. Kuigi on tehtud kõik endast oleneva, et reprodutseerida pilte, mis peegeldavad valmistoodet, põhjustab monitori ja printeri kvaliteet ning puidu olemus erinevusi üksikute laudade värvis ja struktuuris. Puitpõranda lihvimisel muutub välimus, värvus, tekstuur ja pinnaefektid.



# SMART TAMM WHITE PLANK - 41033001



Smart toodetel on kõik loomulikud struktuuri- ja värvivariatsioonid heledast tumedani ning need võivad piiranguteta sisaldada maltspuitu ja oksa. Oksad ja praod täidetakse sageli või osaliselt tumeda pahtliga. Võib leida ka pisikesi pragusid ja auke ilma pahtlita. Okste ja maltspuidu osakaal on partiide lõikes erinev. Võimalikest variatsioonidest üldmulje saamiseks vaadake ka teiste Smart-toodete pilte. Kuigi on tehtud kõik endast oleneva, et reprodutseerida pilte, mis peegeldavad valmistoodet, põhjustab monitori ja printeri kvaliteet ning puidu olemus erinevusi üksikute laudade värvis ja struktuuris. Puitpõranda lihvimisel muutub välimus, värvus, tekstuur ja pinnaefektid.



# SMART TAMM WHITE TRES - 41031002



Smart toodetel on kõik loomulikud struktuuri- ja värvivariatsioonid heledast tumedani ning need võivad piiranguteta sisaldada maltspuitu ja oksa. Oksad ja praod täidetakse sageli või osaliselt tumeda pahtliga. Võib leida ka pisikesi pragusid ja auke ilma pahtlita. Okste ja maltspuidu osakaal on partiide lõikes erinev. Võimalikest variatsioonidest üldmulje saamiseks vaadake ka teiste Smart-toodete pilte. Kuigi on tehtud kõik endast oleneva, et reprodutseerida pilte, mis peegeldavad valmistoodet, põhjustab monitori ja printeri kvaliteet ning puidu olemus erinevusi üksikute laudade värvis ja struktuuris. Puitpõranda lihvimisel muutub välimus, värvus, tekstuur ja pinnaefektid.





# SMART TAMM PLANK XT - 41032001



Smart toodetel on kõik loomulikud struktuuri- ja värvivariatsioonid heledast tumedani ning need võivad piiranguteta sisaldada maltspuitu ja oksa. Oksad ja praod täidetakse sageli või osaliselt tumeda pahtliga. Võib leida ka pisikesi pragusid ja auke ilma pahtlita. Okste ja maltspuidu osakaal on partiide lõikes erinev. Võimalikest variatsioonidest üldmulje saamiseks vaadake ka teiste Smart-toodete pilte. Kuigi on tehtud kõik endast oleneva, et reprodutseerida pilte, mis peegeldavad valmistoodet, põhjustab monitori ja printeri kvaliteet ning puidu olemus erinevusi üksikute laudade värvis ja struktuuris. Puitpõranda lihvimisel muutub välimus, värvus, tekstuur ja pinnaefektid.



# SMART TAMM TRES - 41031001



Smart toodetel on kõik loomulikud struktuuri- ja värvivariatsioonid heledast tumedani ning need võivad piiranguteta sisaldada maltspuitu ja oksa. Oksad ja praod täidetakse sageli või osaliselt tumeda pahtliga. Võib leida ka pisikesi pragusid ja auke ilma pahtlita. Okste ja maltspuidu osakaal on partiide lõikes erinev. Võimalikest variatsioonidest üldmulje saamiseks vaadake ka teiste Smart-toodete pilte. Kuigi on tehtud kõik endast oleneva, et reprodutseerida pilte, mis peegeldavad valmistoodet, põhjustab monitori ja printeri kvaliteet ning puidu olemus erinevusi üksikute laudade värvis ja struktuuris. Puitpõranda lihvimisel muutub välimus, värvus, tekstuur ja pinnaefektid.



# SMART TAMM LIGHT BROWN PLANK XT - 41032003



Smart toodetel on kõik loomulikud struktuuri- ja värvivariatsioonid heledast tumedani ning need võivad piiranguteta sisaldada maltspuitu ja oksid. Oksad ja praod täidetakse sageli või osaliselt tumeda pahtliga. Võib leida ka pisikesi pragusid ja auke ilma pahtlita. Okste ja maltspuidu osakaal on partiide lõikes erinev. Võimalikest variatsioonidest üldmulje saamiseks vaadake ka teiste Smart-toodete pilte. Kuigi on tehtud kõik endast oleneva, et reprodutseerida pilte, mis peegeldavad valmistoodet, põhjustab monitori ja printeri kvaliteet ning puidu olemus erinevusi üksikute laudade värvis ja struktuuris. Puitpõranda lihvimisel muutub välimus, värvus, tekstuur ja pinnaefektid.

