

DLW LINOLEUM LINO ART MOON

KIRJELDUS			
Kogupaksus	EN ISO 24346	mm	2,5
Alus	-	-	Džuudikangas
Kaal	EN ISO 23997	g/m ²	2900
Rulli laius	EN ISO 24341	cm	200
Rulli pikkus	EN ISO 24341	m	20 - 31
Materjali koostis			98% looduslikke materjale (biopõhised ja mineraalsed): linaseemneõli, puidujahu, vaik, kohvikestad, mineraalid, džuut; neist 83% on kiiresti taastuvad. 100% ringlussevõetav, sisaldab kuni 40% ringlussevõetud materjali.

KLASSIFIKATSIOON			
Standard / toote spetsifikatsioon	-	-	EN ISO 24011
Euroopa klassifikatsioon	EN ISO 10874	klass	23 / 34 / 43
Tuleklass	EN 13501-1	klass	Cfl-s1*
Libisemiskindlus	EN 16165 lisa B (DIN 51130)	klass	R9
Löögimüra isolatsioon	EN ISO 717-2	dB	5 dB

OMADUSED			
Jääksurvejalg	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Jääksurvejalje keskmine mõõdetud väärtus	EN ISO 24343-1	mm	≈ 0,09
Värvipüsivus	EN ISO 105 - B02	aste	≥ 6
Punktkontakti takistus	VDE 0100	kOhm	> 200
Elektrostaatiline laeng	EN 1815	kV	≤ 2
Kontoritooli rataste katse (tüüp W)	ISO 4918	-	OK
Painduvus	ISO 24344	mm	Ø 40
Painduvuse keskmine mõõdetud väärtus	ISO 24344	mm	≈ Ø 30
Soojustakistus	EN 12667	(m ² /K)/W	0,015
Soojusjuhtivus	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,17
Pinnatötlus	-	-	Neocare
Vastupidavus kemikaalidele	EN ISO 26987	klass	Suurepärase
Antibakteriaalne toime (E. coli - S. aureus - MRSA)**	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99% pärsib kasvu 24 h möödudes
Viirusevastane toime (inimese koroonaviirus)**	ISO 21702	-	> 98,65% virutsiidne toime 5 h möödudes

SISEÕHU KVALITEET			
TVOC 28 päeva möödudes	EN 16516	µg/m ³ (mikrogrammi)	< 10

RINGMAJANDUS			
Sertifikaat	Cradle to Cradle	-	Silver

SERTIFIKAADID JA MÄRGISED

Originaaldokumendis esitatud sertifikaadi- ja märgiselogod.

CE-MÄRGIS			
CE	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-	

* Liimitud vastavalt sertifikaadile.

** Tõhusa puhastusmeetodi rakendamine on parim kaitse nakkuse vastu.

DOP-numbrid on saadaval kohalikust esindusest.

Sõltuvalt valguse mõjust võib toote värvus linoleumi loomuliku oksüdatsiooniprotsessi tõttu varieeruda. Protsess on pöörduv.

Soovitame enne lõpliku värvivaliku tegemist hoida näidiseid mitu tundi päikesevalguse käes.