

Gerflor			CREATION 55		
KIRJELDUS			ARTE	TREND	DESIGN
Kogupaksus	EN ISO 24346	mm	2,50	2,50	2,50
Kulumiskihi paksus	EN ISO 24340	mm	0,55	0,55	0,55
Kaal	EN ISO 23997	g/m²	3850	3850	4410
Mõõt Plaatide/plankude arv ja m² pakendis	EN ISO 24342	mm -	184,15 × 1219,2 15 tk / 3,36 m² 496,5 × 996,5 8 tk / 3,96 m²	184,15 × 1219,2 15 tk / 3,36 m² 230 × 1500 9 tk / 3,11 m² 457,2 × 914,4 9 tk / 3,76 m² 609,6 × 609,6 9 tk / 3,35 m² 152,4 × 762 33 tk / 3,82 m²	184,15 × 1219,2 (EIR) 15 tk / 3,36 m² 230 × 1500 (EIR) 9 tk / 3,11 m² 609,6 × 609,6 9 tk / 3,35 m² 133,35 × 800,1 33 tk / 3,20 m² 914,4 × 914,4 5 tk / 4,18 m²
KLASSIFIKATSIOON					
Norm / tootespetsifikatsioon	-	-	-	EN ISO 10582	
Euroopa klassifikatsioon	EN ISO 10874	klass	klass	33 - 42	
Tuleklass	EN 13 501-1	klass	klass	Bfl-s1	
Staatiline elektriseerumine	EN 1815	kV	kV	< 2	
Märglibisemiskindlus	DIN 51130	klass	klass	R10	
OMADUSED					
Kulumiskindlus	EN 660.2	mm³	mm³	≤ 2,0	
Kulumisgrupp	-	-	-	T	
Sideaine sisaldus	EN ISO 10582	tüüp	tüüp	I	
Löögimüra ruumis	NF S 30174	dB	dB	77	
Löögiheli isolatsioon	EN ISO 717-2	dB	dB	4	
Mõõtmete stabiilsus (norm)	EN ISO 23999	%	%	≤ 0,25	
Mõõtmete stabiilsus (keskmine mõõdetud väärtus)	-	%	%	≈ 0,10	
Jääksüvend	EN ISO 24343-1	mm	mm	≤ 0,10	
Kontoritooli rataste test	ISO 4918	-	-	OK	
Soojusjuhtivus	EN ISO 10456	W/(m.K)	W/(m.K)	0,25	
Värvipüsivus	EN 20 105 - B02	aste	aste	≥ 6	
Pinnatöötlus	-	-	-	ProtecShield™	
Vastupidavus kemikaalidele	EN ISO 26987	-	-	OK	
KESKKOND / SISEÕHU KVALITEET					
TVOC 28 päeva järel	ISO 16000-6	µg/m³	µg/m³	< 10	
CE-MÄRGISTUS					
CE	EN 14041	-	-		
Tuleklass	-	-	-	Bfl-s1	