CREATION 70

KIRJELDUS			CREATION 70 DESIGN									CREATION 70
Kogupaksus	EN ISO 24346	mm	2.50									2.50
	ASTM F386	toll	0.1									0.1
Kulumiskihi paksus	EN ISO 24340	mm	0.70									0.70
	ASTM F410	toll	0.03									0.03
Mass	EN ISO 23997	g/m²	4100									3960
Mõõdud	EN ISO 24342	mm	184x1219 V-kalasaba	184x1219	230x1500	76/152/228 X914 Laudade segu	610x610	914x914	457x914	228x914	152/305/457 X914 Plaatide segu	208x1243
	ASTM F 536	toll	7.25''x48'' V-kalasaba	7.25''x48''	9''x59''	3''/6''/9'' X36'' Laudade segu	24''x24''	36''x36''	18''x36''	9''x36''	6''/12''/18'' X36'' Plaatide segu	8.2''x48.9''
Laudade/plaatide arv ja m² pakendis	-	-	14 / 3.14 m² V-kalasaba	15 / 3.36 m²	9 / 3.11 m²	8+8+8 / 3.34 m² Laudade segu	9 / 3.35 m²	5 / 4.18 m²	9 / 3.76 m²	17 / 3.54 m²	4+4+4 3.34 m² Plaatide segu	14 / 3.62 m²
KLASSIFIKATSIOON												
Toote standard/ spetsifikatsioon	-	-	EN ISO 10582									
	ASTM F 1700	-	Klass III, tüüp B									
Euroopa kasutusklass	EN ISO 10874	klass	34 - 43									
Tuletundlikkus	EN 13 501-1	klass	Bfl-s1									
Elektrostaatiline laeng	EN 1815	kV	< 2									
Libisemiskindlus märjal pinnal	EN 16165:2021 – App. B (DIN 51 130)	klass	R10									
TEHNILISED OMADUSED												
Kulumiskindlus	EN 660.2	mm^3	< 2.0									
Kulumisgrupp	-	rühm	T									
Sideaine sisaldus	ISO 10582	tüüp	I									
Ruumisisene sammumüra	NF S 31074	dB	76									
Löögimüra vähendamine	EN ISO 717-2	dB	4									
Mõõtmete stabiilsus (normi järgi)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25									
Mõõtmete stabiilsus (keskmine mõõdetud väärtus)	-	%	≤ 0.10									
Jääkvajum	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10									
Tooliraataste katse	ISO 4918	-	OK									
Soojusjuhtivus	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25									
Valguskindlus	EN ISO 105 - B02	hinne	≥ 6									
Pinnatöötlus	-	-	PUR+Matt									
Kemikaalikindlus	EN ISO 26987		OK									
KESKKOND / SISEÕHU KVALITEET												
TVOC heide 28 päeva mööudes	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10									
Sertifitseerimine	-	-	Floorscore®									
CE-MÄRGIS												
CE	EN 14041											