DESSO Tekstiilpõrandakate - plaatvaip

Essence

Tehnilised andmed standardi EN 1307 kohaselt

Valmistusviis	ISO 2424		Tafting, 1/10″					
Pinna struktuur	ISO 2424		Aasaline					
Värvimismeetod			Massvärvitud					
Mõõtmed	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68″ x 19,68″ (20 plaati pakis)					
Esmane põhi	ISO 2424		Polüesterlausriie					
Teisene põhi	ISO 2424		ProBase - modifitseeritud bituumen					
Lõngakiu koostis	ISO 2424		BCF polüamiid 6					
Kogupaksus	ISO 1765	mm	5.5	tolli	0.2			
Efektiivne lõngakihi paksus	ISO 1766	mm	2.6	tolli	0.10			
Kogumass	ISO 8543	g/m²	3850	oz/yd²	113.6			
Lõngamass	ISO 2424	g/m²	500	oz/yd²	14.8			
Efektiivne lõngamass	ISO 8543	g/m²	310	oz/yd²	9.1			
Lõnga tihedus	ISO 8543	g/cm³	0.119	lb/in³	0.0043			
Lõngapistete arv	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Staatilise elektri tekkimine kõndimisel	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikaalne elektritakistus	ISO 10965	Ohm	-					
Horisontaalne elektritakistus	ISO 10965	Ohm	-					
Kasutusklass	EN 1307		33 - äriruumid, intensiivne kasutus					
Mugavusklass	EN 1307		LC 1					
Mõõtmete stabiilsus	EN 986	%	≤ 0,20					
Sammumüra vähendus ΔL_w	ISO 10140	dB	24					
Helineelduvus	ISO 354	Sagedus, Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.01	0.05	0.17	0.29	0.31
Helineeldumistegur	ISO 354	α_w	0.15					
Soojustakistus	ISO 8302	m².K/W	0.040					
Tuletundlikkus	EN 13501-1		Bfl - s1 (katsetatud lahtiselt paigaldatuna)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		835EB08F					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Tootja:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

See tehniline leht kehtib ka toote „Essence 530“ kõigile värvitoonidele.

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

DESSO põrandakatted tuleb paigaldada täielikult kooskõlas Tarketti paigaldusjuhiste ja tunnustatud erialaste standarditega. Hea välimuse säilitamiseks on oluline tõhus ja regulaarne puhastus- ning hooldusprogramm. DESSO põrandakatteid tohib kasutada ainult põrandakatetena. Märkus. Tarkett jätab endale õiguse muuta neid tehnilisi andmeid ette teatamata; muudatustele kehtivad tavapärased tootmistolerantsid. Tehniliste andmete uusimad versioonid leiate veebilehelt www.tarkett.com.

EN-20240528

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett