VIRTUO 55

KIRJELDUS			
Kogupaksus	EN ISO 24346	mm	2,50
Kulumiskihi paksus	EN ISO 24340	mm	0,55
Kaal	EN ISO 23997	g/m²	3 850 / 4 410
Mõõt / plankude arv / m² pakendis	EN ISO 24342	mm / tk / m²	152 x 762 / 33 / 3,82 496 x 996 / 8 / 3,96 184 x 1219 / 15 / 3,36 230 x 1500 / 9 / 3,11 610 x 610 / 9 / 3,35
KLASSIFIKATSIOON			
Standard / toote spetsifikatsioon			EN ISO 10582
Euroopa klassifikatsioon	EN ISO 10874	klass	33 - 42
Tuleklass	EN 13501-1	klass	Bfl-s1
Elektrostaatiline pinge	EN 1815	kV	< 2
Libisemiskindlus märjal pinnal	EN 16165 lisa B (DIN 51130)	klass	R10
OMADUSED			
Kulumiskindlus	EN 660.2	mm³	< 2,0
Kulumisgrupp		grupp	T
Sideaine sisaldus	ISO 10582	grupp	I
Ruumi löögimüra	NF S 31074	dB	77
Löögimüra isolatsioon	EN ISO 717-2	dB	4
Mõõtmete stabiilsus (standard)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Mõõtmete stabiilsus (keskmine mõõdetud väärtus)		%	≤ 0,10
Jääksüvend	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Ratastega tooli test	ISO 4918		OK
Soojusjuhtivus	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Värvipüsivus	EN ISO 105-B02	aste	≥ 6
Pinnatöötlus			PUR+ Matt
Vastupidavus kemikaalidele	EN ISO 26987		OK
KESKKOND / SISEÕHU KVALITEET			
TVOC 28 päeva järel	ISO 16000-6	µg/m³	< 10
CE-MÄRGISTUS			
EN 14041			

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397