Omadus	Standard	Ühik	Väärtus
Paigaldus	Tootja juhendi järgi	-	Fiksaatoriga / Loose Lay
Kogupaksus	EN ISO 24346	mm	4,6
Kulumiskihi paksus	EN ISO 24340	mm	0,7
Kogumass	EN ISO 23997	g/m²	5595
Tootestandard	-	-	EN 652
Euroopa kasutusklass	EN ISO 10874	klass	34/42
Tuletundlikkus	EN 13501-1	klass	Bfl-s1
Staatilise elektri tekkimine	EN 1815	kV	< 2
Libisemiskindlus märjalt	DIN 51130	klass	R10
Kulumiskindlus	EN 660.2	mm³	≤ 2,0
Kulumisrühm	QB 30	-	T
Sideainesisaldus	EN ISO 10582	tüüp	I
Mõõtmete stabiilsus (norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15
Mõõtmete stabiilsus (keskmine)	-	%	0,05
Jääkvajumine	EN ISO 24343-1	mm	< 0,13
Sammumüra vähendus ΔLw	EN ISO 717-2	dB	15
Kõndimismüra ruumis	NF S 31074	dB	< 65
Tooli ratta test (tüüp W)	ISO 4918	-	Sobib
Soojusjuhtivus	EN ISO 10456	W/(m·K)	0,25
Värvipüsivus valguses	EN 20105-B02	aste	≥ 6
Pinnakaitse	-	-	ProtecShield™
Vastupidavus kemikaalidele[1]	EN ISO 26987	-	Sobib
TVOC 28 päeva järel	ISO 16000-6	µg/m³	< 10
CE-märgistus	EN 14041	-	Olemas

Formaat, mm	Tk pakendis	m² pakendis
500 × 500	10	2,5

[1] Vastupidavus lühiajalisel kokkupuutel mittemäärivate alkoholipõhiste käte desinfitseerimisvahendite, kodukeemia ning lahjendatud hapete ja leelistega.

Allikas: Gerflor, Creation Saga² kollektsioonikaart 03/2026.

Kõik formaadid ei ole saadaval igas dekooris. Paigaldamisel järgida konkreetse toote paigaldusjuhendit. Enne tööde alustamist kontrollida dokumentide ajakohasust.

Furamo OÜ | Reg nr 11793201 | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465
info@furamo.ee | furamo.ee