DOMINO SPC ACOUSTIC

Tehniline andmeleht

Tehniline näitaja	Standard	Ühik	Tulemus
KIRJELDUS			
Konstruktsioon	SPC-südamikuga jäik moodulpõrand		
Kogupaksus	EN ISO 24346	mm	4,0 + 1,0
Kulumiskihi paksus	EN ISO 24340	mm	0,4
Plangu mõõdud	EN ISO 24341	mm	180 x 1250
Plaadi mõõdud	EN ISO 24341	mm	310 x 620
IXPE alusvahu paksus	EN ISO 24340	mm	1,0
Kogumass	EN ISO 23997	kg/m2	7,8
KLASSIFIKATSIOON			
Euroopa kasutusklass	EN 685	klass	23/32/41
OMADUSED			
Kulumisrühm	MSZ EN 660-1	klass	T
Jääkvajumine	EN ISO 24343	max. mm	0,1
Mõõtmete stabiilsus	EN ISO 23999	max.%	0,25
Kulumiskindlus IP, meetod A	EN 13329	min tsüklit	1200
Tuletundlikkus	EN 13501-1	klass	Bfl-s1
Libisemiskindlus	DIN 51130		R10
	EN 13893		DS
Sammumüra vähendamine	EN ISO 717-2	dB	21
Kemikaalikindlus	EN ISO 26987		✓
Valguspüsivus	EN 20105 B02	aste	6
Pinnatöötlus			SILVER KNIGHT iGUARD
LOÜ emissioon	ISO 16000		✓
Keskkonnaomadused			Ftalaadi-, lahusti- ja raskmetallivaba toode
PCP sisaldus	EN 12673		ei sisalda
Formaldehüüdi emissioon	ENV 717-1		E1 (emissioon puudub)
Garantii	Ärikasutus	aastat	5
	Elukondlik kasutus	aastat	10
CE-MÄRGIS	EN 14041		✓

GRABOPLAST Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
info@grabo1905.com www.grabo1905.com